

AFFRESCONITE

0201.

**Idropittura traspirante supercoprente per interno,
igienizzante antimuffa**

21/11/07 LRC/nz

Descrizione e impieghi

AFFRESCONITE è un'idropittura igienizzante ad alta copertura per interni a base di resine viniliche. Oltre a presentare una piacevole finitura opaca, garantisce una buona traspirabilità dei muri e previene la formazione delle muffe; è idonea in ambienti con elevata umidità come bagni, cucine, ecc.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT, oppure le paste IMPACOLOR UNI serie 6003 o le basi colorate PINTOLAK serie 0303.

Caratteristiche tecniche

Colore	:	bianco
Natura del legante	:	dispersione vinilica
Aspetto del film secco	:	opaco (UNI 10795)
Peso specifico	:	1.67 kg/l (± 0.02)
Viscosità	:	20000 ÷ 23000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Resa pratica indicativa*	:	5 ÷ 6 m ² /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con il detergente DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare il risanante RENOVO cod. 0602. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418. Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti.
---------------------------	---	---

AFFRESCONITE

0201.

**Idropittura traspirante supercoprente per interno,
igienizzante antimuffa**

21/11/07 LRC/nz

Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di AFFRESCONITE.

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Preparazione del prodotto | : | Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. |
| Metodo applicativo | : | - pennello - rullo - spruzzo - airless |
| Diluizione in peso | : | 20 ÷ 25% di acqua per il primo strato, 15 ÷ 20% per il secondo. |
| Diluizione in volume | : | 35 ÷ 45% per il primo strato, 25 ÷ 35% per il secondo. |
| Riverniciabile | : | attendere 5 ÷ 6 ore tra le due applicazioni. |

NOTE:

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.