

IMPA RAS

0542.

Rasante fibrorinforzato per interni ed esterni

12/06/07 LRC/nz

Descrizione del prodotto

IMPA RAS è un rasante in polvere per finiture a civile in interni ed esterni a base cementizia, cariche selezionate e additivi che conferiscono all'impasto ottima lavorabilità, adesione e resistenza finale. IMPA RAS è facile da lavorare, possiede un'ottima adesione su molti tipi di supporti anche già verniciati e garantisce un'ideale preparazione del fondo prima del trattamento con prodotti vernicianti decorativi sia lisci che a spessore.

Settori di impiego

IMPA RAS è un prodotto per la realizzazione di rasature a civile su supporti di vario genere, come intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, vecchi rivestimenti plastici.

Caratteristiche tecniche

Colore	:	grigio
Natura del legante	:	cemento-resine sintetiche
Granulometria massima	:	$\leq 0.30 \text{ mm}$ (UNI EN 933-1)
Acqua di impasto	:	22% in peso
Durata di vita dell'impasto	:	90 <i>minuti</i>
Peso specifico dell'impasto	:	1700 kg/m^3 (UNI 8995)
Resistenza a compressione media(28 gg):	:	12 MPa (UNI EN 1015-11)
Resistenza a flessione media (28 gg)	:	4 MPa (UNI EN 1015-11)
Consumo pratico indicativo	:	1.4 kg/m^2 per 1 mm di spessore.
Stabilità di stoccaggio	:	6 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Modalità di applicazione

- Preparazione del supporto : Preparare il supporto ben pulito e spazzolato, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia, frammenti di vecchie pitture e di intonaco poco aderenti. In caso di superfici già verniciate deve essere eseguita una valutazione accurata del supporto per definire il corretto trattamento da effettuare che può variare dalla semplice bagnatura, al lavaggio con acqua in pressione o all'asportazione dell'eventuale rivestimento sintetico.
- Preparazione del prodotto : Impastare un sacco da 25 Kg di IMPA RAS con 5.5 litri di acqua pulita mescolando lentamente con mescolatore a frusta fino ad ottenere un impasto omogeneo. Attendere 10 minuti prima di procedere all'applicazione. Utilizzare l'impasto entro un'ora e mezza dalla preparazione.
In caso di supporto molto assorbente inumidire preventivamente la superficie da trattare.

IMPA RAS

0542.

Rasante fibrorinforzato per interni ed esterni

12/06/07 LRC/nz

Modalità di impiego

: Applicare l'impasto utilizzando il frattazzo di acciaio. Dove è necessario regolarizzare il supporto con una seconda mano di prodotto. In fase di presa rifinire il prodotto con il frattazzo di spugna. L'applicazione della successiva finitura decorativa deve essere eseguita dopo almeno 15 ÷ 20 giorni di stagionatura di IMPA RAS.

Metodo applicativo

: cazzuola - frattazzo d'acciaio - frattazzo di spugna

Spessori consigliati

: massimo 5 mm da applicare in due strati.

Pulizia degli attrezzi

: con acqua

NOTE: Non applicare sotto il sole battente o con elevata ventosità, e in caso di U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 30°C.

Non utilizzare prodotto che abbia iniziato già la fase di presa.

Conservare il prodotto immagazzinato in luogo asciutto, al riparo dall'umidità.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.