

MUSA**0539.****Grassello di calce per interni**

10/03/14 LRC/nz

Descrizione e impieghi

Rivestimento di pregio a base di grassello di calce, di elevata traspirabilità, che consente di ottenere finiture spatolate ricche di morbide sfumature e profondità di trama, tipiche della classica decorazione d'epoca; l'alcalinità derivante dalla natura della calce conferisce al rivestimento una prolungata azione antimuffa e battericida.

MUSA è indicata per applicazioni su supporti minerali, pertanto si sconsiglia l'utilizzo su prodotti sintetici quali idropitture lavabili, rivestimenti plastici, smalti, ecc.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	:	vedi cartella
Natura del legante	:	grassello di calce modificato
Aspetto del film secco	:	lucido dopo lisciatura
Peso specifico	:	1.38 Kg/l (± 0.05)
Consumo pratico indicativo	:	1 kg/m ² con tre strati su superfici lisce e mediamente assorbenti.
Stabilità di stoccaggio	:	12 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(I)** contenuto massimo di COV: 200 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	Applicare su intonaco stagionato, asciutto ed esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture fino all'intonaco mediante spazzolatura. In presenza di muffe o alghe trattare il supporto con DECISO cod. 0610, lavare la superficie, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionare le parti trattate. Quando le superfici sono particolarmente sfarinanti o porose, applicare uno strato di fissativo-isolante idrodiluibile POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti secondo il grado di assorbimento del substrato. Se il fissativo non è necessario, prima di cominciare il lavoro inumidire il supporto con acqua per evitare che questo assorba tutta l'acqua del prodotto applicato.
Attrezzi	:	frattazzo e spatola in acciaio inox
Diluizione	:	Il prodotto è pronto all'uso (aggiungere piccole quantità di acqua se necessario).

MUSA**0539.****Grassello di calce per interni**

10/03/14 LRC/nz

Metodo applicativo : Stendere almeno due strati di MUSA per la preparazione del fondo. Applicare poi piccole quantità di prodotto con spatola metallica o con frattazzo in acciaio inox, sovrapponendo le spatolate per ottenere l'effetto maculato ed i particolari effetti di trasparenze e di chiaroscuro desiderati. Rifinire lisciando con frattazzo inox.

Essiccazione ad aria a 20°C : Al tatto : 2 ÷ 3 ore

Pulizia degli attrezzi : subito dopo l'uso, con acqua tiepida.

NOTE: Non applicare con U.R. superiore al 75%.
La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 10 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e + 30°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV) Italy - tel.+39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it