

SANATHERM

0211.

Idropittura isolante anticondensa, igienizzante antimuffa

26/11/07 LRC/nz

Descrizione del prodotto

SANATHERM è una pittura opaca per interni contenente microsfere cave di vetro che migliorano l'isolamento termico del supporto su cui è applicata. La bassa conducibilità termica di SANATHERM riduce la differenza di temperatura tra l'ambiente e il muro, evitando così la formazione di condensa nei punti freddi, e la successiva crescita di muffe ed alghe.

Settori di impiego

SANATHERM è un prodotto ideale per creare un isolamento termico di pareti interne in ambienti con elevata umidità come cucine, bagni, mense, locali interrati ecc.

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto, intonaci di diversa natura, gesso e cartongesso opportunamente trattati.

Caratteristiche tecniche

Colore	: bianco
Natura del legante	: dispersione vinilica
Aspetto del film secco	: opaco (UNI 10795)
Peso specifico	: 0.84 kg/l (± 0.03)
Viscosità	: 10000 ÷ 14000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Resa pratica indicativa*	: 3 ÷ 3.5 m ² /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	: 24 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con il detergente DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare il risanante RENOVO cod. 0602. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418. Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno
---------------------------	--

SANATHERM

0211.

Idropittura isolante anticondensa, igienizzante antimuffa

26/11/07 LRC/nz

strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti.

Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due o più strati di SANATHERM.

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| Preparazione del prodotto | : | Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. |
| Metodo applicativo | : | - pennello - rullo |
| Diluizione in peso/volume | : | 15 ÷ 25% di acqua per l'applicazione a pennello, 10 ÷ 15% per l'impiego a rullo. |
| Essiccazione ad aria (20°C.) | : | Al tatto : 1 ora |
| Riverniciabile | : | attendere 6 ÷ 8 ore tra le due applicazioni. |

NOTE:

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.